CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh: 115 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ trung tâm: Lô B7, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 02463.280.384 **email:** vnce@vnce.vn **web:** www.vnce.vn

HĐKT: 2759/VNCE-GS	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 01.3946QRCM/20/TNVL	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.**
   Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch ống 4 lỗ (180x80x80)mm M5.0.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 11/03/2020.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	6.9	6.3	6.3	7.2	6.3	**6.6**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2.1	2.2	2.1	2.1	2.3	**2.2**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	8.3	10.9	9.7	12.8	11.6	**10.7**	TCVN 6355-4:2009
4	Chiều dày thành, vách		Nhỏ nhất						TCVN 6355-1:2009
	Thành ngoài lỗ rỗng	mm	10.2						
	Vách ngăn giữa các lỗ rỗng	mm	8.3						

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Đào Thế Vinh	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 115 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô B7, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 **email:** vnce@vnce.vn **web:** www.vnce.vn

HĐKT: 2759/VNCE-GS	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 02-02.3946-QRCM/20/TNVL	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.**

   Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
2. Công trình/ Dự án: N/A.

   Địa chỉ:

   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch ống 4 lỗ (180x80x80)mm M7.5.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 25/03/2020.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	7,6	7,6	8,3	7,6	7,9	**7,8**	TCVN 6355-2:2009

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Đào Thế Vinh	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.